



Bona Naturale

Egenskaber

Bona Naturale er det første produkt i nyeste generation af overfladebehandling fra Bona. Bona Naturale er et 1-komponent polyuretan produkt der kombinerer de bedste egenskaber fra olie, voks og vandbaserede lakker.

Bona Naturale anvendes til gulve i bolig og lettere objekt miljø. Produktet er fremstillet af miljørigtige råvarer og får gulvet til at fremstå som "rent træ".

- Kun 2 lag - unikt en-dagssystem
- Let at anvende - 1 komponent
- Høj bestandighed mod slid, ridser og hælemærker
- Ingen grundlak
- Kan pletrepareres
- Minimal risiko for sidelimning
- Opleves som rent træ

Tekniske Data

Produkt type:	1-komponent vandbaseret polyuretan
Glans	6-8
Tørretid:	1 lag: 1 1/2 time. 2 lag: 2,5-3 timer /20gr C/60 % R.F.
MAL-kode	00-1
Arbejdsredskaber:	Rulle
Rækkeevne:	1 lag 7-9 m ² /liter 2 lag 8-10 m ² /liter
Holdbarhed:	1 år fra produktionsdato i uåbnet originalemballage.
Opbevaring:	Opbevares frostfrit.
Emballering:	3 x 4,5 liter

Anvendelse

Forberedelse

Overfladen skal være velafsløbet, ren og fri for slibestøv, fedt, voks og anden forurening. Sidste slibning bør foretages med sliepaper eller net korn 120 eller finere; evt. BONA Scrad System.

Udførelse

- Dunken rystes ca. 15 sek. inden brug.
- Påfør med rulle i jævnt lag.
- Der arbejdes "vådt i vådt" 3-5 m² ad gangen.
- Efter første påføring bør gulvet mellemslibes med Bona Abrasive Scrad-system eller slibnet korn 120 eller finere. Det bedste resultat opnås med maskine.

Temperaturen må ikke være under 13gr C under udførelsen.

Gulvet kan betrædes efter ca 8 timer. Efter en uge kan evt. tæpper pålægges. Gulvet kan herefter også rengøres med en klud let fugtet med Bona Cleaner.

Vedligeholdelse

Daglig rengøring med støvsuger eller tørmoppe. Efter behov rengøres gulvet med Bona Cleaner. Sørg altid for at anvende den mest "tørre" metode.

Reparationer af tryk- og rideskader

Rengør området godt. Slib overfalden for at fjerne det værste snavs og skarpe kanter og stryg derefter Bona Naturale på.

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice tlf.: 70 30 00 35.

